

501902

Дата на регистрация

03-02-2023 ЗА МЕТАЛ

Версия

8 03/06/2025

АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА





ТИП

Емайли / Тинтометрични системи

линия ние

Антиоксидант за метали (на водна основа)

ОПИСАНИЕ

Емайл на водна основа, антиоксидантен и нанасящ се директно върху ръжда, с висока защита срещу корозия. Покритие против надразеждане. З в 1: лечение ръжда, грунд и слой. Спестява време и материали, защото не изисква отделен грунд и съхне по-бързо от традиционните синтетични емайли. Имеил декоративен от високо-качество и издръжливост. Този продукт допринася за сертифицирането по LEED®, BREEAM® и VERDE.

ИЗПОЛЗВАНЕ

Екстериор/Интериор

Оксидирано желязо или стомана

Желязо и неговите производни

ИМОТИ

Подходящ за директно нанасяне върху ръжда
Действа като емайл и средство против ръжда
Класификация по реакция на огън: B-s1, d0 съгласно стандарт UNE-EN 13501-1
Запазва цвета и блясъка си добре с течение на времето
Сертифициран от външна лаборатория съгласно UNE EN ISO 9227:2017 – антикорозионна способност в солена мъгла
Запечатано, водоустойчиво, много здраво и напълно миещо се покритие

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ	
Цвят	Тъмно сиво, синьо сиво
Завършек	Сатен
Специфично тегло	1,2± 0,05 кг/л
Вискозитет	40 +/- 5 ПО
Твърди вещества по обем	41± 1
Твърди вещества по тегло	52± 1
комуникация	Как. i/ BA 140/ 140 (2007/ 2010): 81,99 г/л
Процент на покритие	8-10 м²/л
Сух на допир	(20° С относителна влажност: 60%): 30'
Изсъхване при повторно нанасяне	(20° С относителна влажност: 60%): 4 часа
цветове	Тъмно сиво, синьо сиво

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Нови повърхности

За нови и/или ръждясали чугун и стомана:
Повърхността трябва да е чиста, без замърсявания и/или остатъци, добре обезмаслена, без котлен камък и суха.
Ако има петна от ръжда, не е необходимо пълно отстраняване – просто леко шлайфане и отстраняване на ронливи частици, ако има такива. След това нанесете директно Ferrorite Acqua.
В зони с корозия, отстранете ръждата и котления камък с помощта на телени четки или абразивни четки (ST3).

Реставрация и поддръжка:

Повърхността трябва да е без чужди продукти и/или остатъци, добре обезмаслена и суха.
Почистете, обезмаслете и нанесете директно върху матови бои в добро състояние.
Върху сатенени или гланцови бои в добро състояние се препоръчва матиране на повърхността (леко шлайфане за подобряване на адхезията) и директно нанасяне.

Върху боядисани участъци в лошо състояние, отстранете боята механично или химично и третирайте като нова повърхност.

Върху стари боядисани участъци, където съставът е неизвестен или има съмнения относно адхезията, винаги се препоръчва

Предварително трябва да се извършат тестове за адхезия.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

Бележки за приложението

Нанесете върху чиста, суха повърхност, като отстраните замърсяванията с обезмаслители или препарати и чиста вода.

Разбъркайте продукта до идеална хомогенност.

Не прилагайте продукта при високи температури или върху повърхности, изложени на силна слънчева светлина.

Поддържайте добри условия за вентилация по време на сушене.

Не прилагайте, ако относителната влажност надвишава 80%.

В зависимост от климатичните условия и условията на приложение могат да възникнат вариации във времето за съхнене, добива или други свойства.

Препоръчва се нанасянето на минимум два слоя, със суха дебелина от 50–60 микрона (8 м²/литър на слой); при неблагоприятни условия тази дебелина трябва да се увеличи до 150–180 микрона.

Разредител и почистващ препарат
Разтворител или разредител за почистване на ферорит
1406

Как да използвате	Приблизително разреждане
Пистолет за аерограф	5-15%
Четка, валик	0-10%

СИСТЕМА

Процедури в зависимост от вида на повърхността		
Първо	Междинно ниво	Завършек
Стари картини в добро състояние		
MAX Фероритов воден сатен	Фероритов воден сатен	Фероритов воден сатен
STD Фероритова сатенена вода		Фероритов воден сатен
Желязо, стомана		
MAX Фероритов воден сатен	Фероритов воден сатен	Фероритов воден сатен
STD Фероритова сатенена вода		Фероритов воден сатен

СИГУРНОСТ

Не е яжте, от не контакт питие и не пушиш в време за приложение. вътре случай вода очистиам. А не то тръгват до умело деца. Не ИЗХВЪРЛЯНЕ В канализация.

Съхранявайте продукта на сухо място, защитено от атмосферни влияния, при температура между 5 и 35°C.

За допълнителна информация продукта. ПРЕГЛЕД лист от А

ЗАБЕЛЕЖКА

Максимален препоръчителен срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство, в оригинална опаковка, добре затворена, съхранявана на закрито, при температура между 5°C и 35°C.

Представената тук информация се основава на нашите текущи познания, лабораторни тестове и практическо приложение при специфични условия.

Тъй като е невъзможно да се предостави адекватно описание за всяко естество и състояние на подложките, които ще бъдат боядисани, всяка конкретна не МОЖЕ гаранция а възпроизводимост. абсолютно в случай

ОПАКОВКА

0,75 л, 2,5 л, 4 л