

5 0 2 1 5 4

БЕТОНЕН ЛАК



Дата на регистрация
12-02-2010
Версия
22 11/04/2024



ТИП	ПОДОВЕ, БЕТОН
ЛИНИЯ НИЕ	ЛАКОВЕ ЗА БЕТОННИ ПОДОВЕ
ОПИСАНИЕ	

Прозрачен, еднокомпонентен лак. Нанася се директно върху цимент и щампован бетон, действа като защитно, прахоотблъскващо и лечебно импрегниращо средство.

ИЗПОЛЗВАНЕ

Външно/Вътрешно
приложение Като грунд за запечатване на порести повърхности:
Бетон
Циментови разтвори Щампован
бетон Устойчивостта и
дълготрайността на продукта, нанесен върху подове, са пропорционални на степента на агресия, на която могат да бъдат подложени.

ИМОТИ

Гланцово
покрите Устойчивост на пешеходен
трафик За укрепване и фиксиране на хлъзгави повърхности Тест за устойчивост
на абразия съгласно UNE EN ISO 5470-1 / EN 13813: Загуба на тегло по-малка от 3000 mg с абразивен диск
H22 / 1000 цикъла / 1000 g натоварване Устойчивост на удар съгласно UNE EN ISO 6272-1 / EN 1766: Клас III 20 Nm Адхезия съгласно UNE EN
1542 / EN 1766 тест: Твърди системи без трафик: Средно 1.0 N/mm² Индивидуална
стойност 0.7 N/mm²
Адхезия върху мокър бетон съгласно UNE EN 13578: Без видими дефекти
Добра адхезия Бързо съхнене Лесно
нанасяне Защита от прах
Висока производителност Отговаря на стандарта
UNE EN 1504-2:2005, използван за повърхностна защита на бетон, за:
Повишаване на
съпротивлението
чрез ограничаване
на съдържанието на
влага Контрол на
влажността Защита от
проникване и физическо натоварване Пропускливост на водни пари съгласно EN ISO 7783-1 / EN ISO 7783-2: Клас I – пропусклив за водни пари
CO₂ пропускливост съгласно UNE-EN 1062-6 / PrEN 1062-11:2002: sD > 50 m Капилярна
абсорбция и
водопрпускливост съгласно UNE EN 1062-3: w < 0,1 kg/m² h^{0.5} Подлежи на
първоначално типово изпитване, съгласно изискванията, описани в приложение ZA на стандарт UNE EN
1504-2:2005 Добра приложимост



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Цвят	Лак за бетон
Завършек	Аз съм лъскав/лъскава.
Тегло	0,89± 0,05 кг/л
Вискозитет	18 +/- 5 SG
Твърди вещества по обем	21± 1
Твърди вещества по тегло	25± 1
комункация	Как. ч/ BD 750/750 (2007/2010): 717,46 г/л

5 0 2 1 5 4

БЕТОНЕН ЛАК



Дата на регистрация

12-02-2010

Версия

22 11/04/2024

Процент на покритие	8-12 м ² /л
---------------------	------------------------

Сух на допир	30 м в
--------------	--------

Време за съхнене за повторно нанасяне на слой 2 часа	
--	--

Прозрачен цвят	
----------------	--

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Нови повърхности

Правилната подготовка на пода е от съществено значение.

Повърхността трябва да е напълно суха (минимум 30 дни).

Отстранете всякаква ефлоресценция.

Подът трябва да бъде нивелиран и, ако е необходимо, подсилен, за да се постигне равномерност и да се осигури перфектна обработка.

Подложката трябва да е в оптимални условия на чистота (без чужди вещества) и напълно суха.

Отстранете всички следи от масла или мазнини.

Механичната обработка на повърхността (дробоструене) решава проблемите с непроницаемостта и замърсяванията.

В някои случаи химическа обработка с 20% разтвор на сода каустик може да е достатъчна за отстраняване на мазнини и масла, последвана от обработка с 20% солна киселина за елиминиране на непроницаемостта (отваряне на порите), последвано от изплакване.

Подовата повърхност трябва да е достатъчно пореста, за да осигури перфектно сцепление.

Асфалтови повърхности:

Нанасяйте правилно след отстраняване на чужди продукти.

Не прилагайте този продукт при високи температури, за да избегнете изтичане (изтичане) на продукта.

Не трябва да има миграция на пластификатори от асфалта. В случай на съмнение преди химическо нанасяне, моля, свържете се с нашия технически отдел.

Реставрация и поддръжка

Премахнете старата боя, която е в повредено или лошо прилепващо състояние, чрез традиционни механични (дробоструене) или химични (Quitamont) методи за отстраняване.

Проверете дали адхезията между добре закрепените стари бои и новите е перфектна и не уврежда адхезията на стария слой към основата.

Ако боята е напълно отстранена, следвайте обичайната процедура, посочена за нови повърхности.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

Приложение

Разбъркайте, докато се смесят перфектно.

Нанасяйте върху сухи и чисти повърхности.

Когато нанасяте продукта върху Ravimont, избягвайте смесването с него; използвайте оборудване за пръскане или, ако нанасяте с четка или валик, намалете броя на преминаванията, за да предотвратите намокрянето и смесването на лака с Ravimont.

Проверете за евентуални миграции (кървене) по асфалтовите повърхности и ако се появят такива, консултирайте се с техническия отдел.

Влажност на пода: максимум 4%, измерена на дълбочина 2 см.

Разредител и почистващ препарат

Разредител 1403 и/или Разредител 1405

Как да използвате	Приблизително разреждане
-------------------	--------------------------

Безвъздушен пистолет	0 - 10%
----------------------	---------

Четка, валик	0 - 10%
--------------	---------

Пистолет за аерограф	0 - 20%
----------------------	---------

СИСТЕМА

Процедури в зависимост от вида на повърхността

Първо	Междинно ниво	Завършек
Формован бетон		
МАХ Лак за бетон	Лак за бетон	Лак за бетон

5 0 2 1 5 4

БЕТОНЕН ЛАК



Дата на регистрация
12-02-2010

Версия
22 11/04/2024

STD лак за бетон	Лак за бетон
Цимент	
MAX Лак за бетон	Лак за бетон
STD лак за бетон	Лак за бетон

СИГУРНОСТ

Не яжте, от не контакт с храна и напитки, не при интензивно пушене, време за приложение.
В чистото. случай не то тръгват до умело вода
На децата. не то тръгват до умело вода
Няма канализация. ИЗХВЪРЛЯНЕ В
Съхранявайте продукта на сухо място, защитено от атмосферни влияния, при температура между 5 и 35°C.
За допълнителна информация, моля, вижте информационния лист за безопасност на продукта.

ЗАБЕЛЕЖКА

Максимален препоръчителен срок на съхранение: 24 месеца от датата на производство, в оригинална, добре затворена опаковка, съхранявано на закрито, между 5°C и 35°C. до температура между и

Представената тук информация се основава на нашите текущи познания, лабораторни тестове и съображения за употреба при специфични практически условия.

Тъй като е невъзможно да се предостави адекватно описание за всеки вид и състояние на подпорите, които ще бъдат боядисани, абсолютната гаранция за всеки не МОЖЕ специфичен случай. ВЪЗПРОИЗВОДИМОСТ В употреба

ОПАКОВКА

4 л, 15 л