

Защита на TM Д-р

повърхностните пори Stratdep срещу покачване на влага.

Описание на продукта

SurfaPoreTM RD е колоиден импрегнационен разтвор на водна основа, специално разработен за защита на строителни повърхности от покачваща се влага. Благодарение на неорганичната си формула, той осигурява силна химическа съвместимост със строителните материали и лесно нанасяне.

След нанасяне и импрегниране на SurfaPoreTM RD в основата, химически се образува трайна, плътна, триизмерна, непропусклива мрежа, която предотвратява абсорбцията на вода чрез капилярно действие. Естественят вид, паропропускливостта и порьозността на третираните повърхности остават непроменени.

Препоръчителна употреба

Идеален за абсорбиращи, необработени, вътрешни и/или външни строителни повърхности, изработени от неорганични материали като бетон, мазилка, хоросан, цимент, порести камъни, тухли и глина.

ПРЕДИМСТВА

- ☆ Дълбока повърхностна защита
- ☆ Дълготрайна хидроизолация срещу влага
- ☆ Предотвратяване на повърхностни пукнатини
- ☆ Естественят вид, порьозността и паропропускливостта остават непроменени
- ☆ Не образува филм
- ☆ Устойчив на атмосферни влияния и UV лъчи

Не изисква грундиране преди боядисване

Технически спецификации

Тип	Водна суспензия
Външен вид	Транспарант
Мирис	Лек
Плътност	1,08 ± 0,05 г / см ³
pH	12,4 ± 0,5 @ 25oC
Време на изтичане (Ford cup N0 4)	11,97 сек с
@ 25oC Пропускливост на течност (EN 1062-3:2008)	w = 0,055 kg / m2h0,5, Клас W3
Водопропускливост на изтичане на вода (EN 7783- 2)	sd = 17,3 m, клас I (висок)
Температура на приложение	От +5°C до +35°C

НаноФос СА

PO Bo x 519, Sc i. & Te c h. Парк Ла Врио, 1-ви км. La vrio - Athe ns Ave T. ., 19500 До различни , ГРЪЦКИ
(+30) 22920 69312 | E. (+30) 22920 69303 | E. info@na.no.pho.sc.om | W. www.Na.no.Pho.sc.om

Защита на TM Д-р

повърхностните пори Stratdep срещу покачване на влага.

Подготовка на повърхността

Всички повърхности трябва да бъдат чисти, сухи и без прах, масло, мазнини и други чужди остатъци или замърсители. Новите циментови основи и прясно положената зидария трябва да се втвърдят поне 4 седмици преди нанасяне. Боята, грундът, покритията и всяка друга обработка трябва да бъдат напълно отстранени от предварително третираните повърхности (напр. боядисани стени) преди нанасяне на SurfaPoreTM RD.

Повредените повърхности трябва да бъдат ремонтирани, а пукнатините и празнините трябва да бъдат запълнени с подходяща шпакловка или ремонтен материал.

Инструкции за приложение

Разклатете добре преди употреба. Нанесете с четка, валик или безвъздушен пистолет за пръскане. Върху силно абсорбиращи или износени повърхности, нанесете отново след 15 минути. Излишното количество трябва да се отстрани. След изсъхване, ако е необходимо, третираната повърхност трябва да се почисти със суха четка. Всички инструменти и оборудване трябва да се почистят веднага след употреба с топла вода и сапун.

Процент на покритие

6-8 м²/л, в зависимост от абсорбцията на повърхността, върху която ще се нанася.

Допълнителна информация

SurfaPoreTM RD не се счита за окислител. Нанасянето върху много мокри повърхности без цялостно изсушаване може да повлияе на ефективността на продукта. Силно се препоръчва източникът на влага или натрупване на вода в близост до основата да бъде отстранен преди нанасяне на SurfaPoreTM RD. Неблагоприятните метеорологични условия по време или след нанасяне могат да повлияят на свойствата на защитния слой.

Съхранение

Съхранявайте в добре затворена опаковка, в добре проветриво помещение, при температура, далеч от и 35°C, и пряка слънчева светлина. замразяване. Неблагоприятните условия на съхранение могат да повлияят на качеството

Здраве и безопасност

Прочетете етикета на продукта преди употреба. Информационният лист за безопасност е наличен на уебсайта на Nano Pho: [www.Na no Pho sc om sa u la ce re re conta t nd Na lo Pho sc prine illa info @ Na no Pho sc om sa u te le phonic at \(+30\) 2292069312](http://www.Na no Pho sc om sa u la ce re re conta t nd Na lo Pho sc prine illa info @ Na no Pho sc om sa u te le phonic at (+30) 2292069312).

пакет

Пластмасов контейнер от 1 литър

Пластмасов контейнер от 3 литра

Пластмасов контейнер от 10 литра

НаноФос СА

PO Bo x 519, Sc i. & Te c h. Парк Ла Врио, 1-ви км. La vrio - Athe ns Ave T. (+30) 22920 , 19500 До различни , гръцки

69312 | E. (+30) 22920 69303 | E. info @ na no ph ho sc om | W. www.Na no Pho sc om

Защита на TM Д-р повърхностните пори Stratdep срещу покачване на влага.

Отказ от отговорност: Препоръките в Информационния лист за употреба на продуктите NanoPhos се основават на нашите научни познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Предоставената информация следва да се счита за ориентировъчна и подлежи на постоянно преразглеждане, в зависимост от конкретните условия и всяко практическо приложение. Пригодността на продукта трябва да бъде проверена във всеки отделен случай за конкретната употреба, а крайният потребител носи пълна и изключителна отговорност за всички странични ефекти, които могат да възникнат от неправилна употреба на продукта. Това издание на този информационен лист автоматично анулира всички предишни издания, отнасящи се до същия продукт. За повече информация, моля, свържете се с NanoPhos на info@NanoPhos.com.

Логото Surfa Pore TM е регистрирана търговска марка на NanoPhos SA.