

682100

Дата на изпитване

01-12-2010

Версия

8 28.11.2019

# АКРИЛНА БОЯ ЗА ПОДОВЕ, ЦИМЕНТ, БЕТОН



СЕМЕЙСТВО

БЕТОН, ЦИМЕНТ

ТИП

АКРИЛ

## ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

Акрилна подова боя на водна основа с висока устойчивост на абразия и атмосферни влияния.

## приложение

Екстериор/Интериор

Тенис

Циментови разтвори

Достъпни етажи

Пътна маркировка

## ИМОТ

Устойчивост на триене и удари

Добро покритие

Не пожълтява

Силна устойчивост на атмосферни фактори

Не разпространява пламък

- Много декоративно естетично покритие

- Лесен за нанасяне и пребоядисване.

Достатъчна устойчивост на тъпчене по подове, подложени на човешки трафик

## ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Цветова справка | СИВ ПОД КОЛИЧЕСТВО 189 |
|-----------------|------------------------|

|          |           |
|----------|-----------|
| Завършек | полуматов |
|----------|-----------|

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Специфично тегло | 1,17± 0,05 кг/л |
|------------------|-----------------|

|            |               |
|------------|---------------|
| Вискозитет | 110 +/- 20 ПО |
|------------|---------------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Твърди вещества по обем | 38± 1 |
|-------------------------|-------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Твърди вещества по тегло | 50± 1 |
|--------------------------|-------|

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Приблизителна производителност на слой | 9-13 м²/л |
|----------------------------------------|-----------|

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Сух на допир | (20°C RH: 60%): 15-45 мин. Пране: 25-30 дни |
|--------------|---------------------------------------------|

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Сухо за пребоядисване | (20°C относителна влажност: 60%): 3-6 часа |
|-----------------------|--------------------------------------------|

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| цветове | Сиво, Червено, Зелено |
|---------|-----------------------|

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Нови повърхности

Циментови разтвори:

1. Изчакайте до пълно втвърдяване (мин. 30 дни)
2. Почистете евентуалните ефлоресценции с водоструйка.
3. Неутрализирайте алкални повърхности.
4. Върху полирани повърхности: шлайфайте, за да отворите порите на повърхността.
5. Почистете опората от чужди предмети.
6. Фиксирайте участъците от повърхността, които може да са ронливи, с фиксатор.
7. Запълнете дефектите на основата с подходящ продукт.

Реставрация и поддръжка

1. Напълно отстранете старата боя.
2. Блестящите повърхности трябва да бъдат матирани, за да се осигури добро сцепление.
3. Проверете вида на боята и закрепването ѝ върху боядисаните повърхности, за да избегнете несъвместимости. Отстранете праха и замърсяванията преди боядисване.

682100

Дата на изписване

01-12-2010

Версия

8 28.11.2019

# АКРИЛНА БОЯ ЗА ПОДОВЕ, ЦИМЕНТ, БЕТОН



4. Покрийте повърхностните несъвършенства с подходяща шпакловка или мазилка.  
5. Мухлясалите повърхности трябва да се третират с фунгицид.

## КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

Бележки за приложението

- Разбъркайте продукта до получаване на идеална хомогенност. - В зависимост от състоянието на повърхността и порьозността ѝ, разрежете продукта, за да нанесете първия слой.
- Завършете с един или повече леко разреждени слоеве, докато повърхността е напълно покрита.
- Не прилагайте продукта при температури под 5°C или върху повърхности, изложени на слънце.
- Ако се нанасят стари бои, е много важно те да се залепят перфектно към основата и да се провери адхезията върху тях.

- Също така е важно порите на опората да са достатъчно отворени, за да бъде закрепването перфектно.
- Продуктът се нанася върху мазилка, в случай на вътрешни стени или тавани.

## Разтворител за разреждане и почистване

Тоалетна

| Как да използвате      | Приблизително разреждане |
|------------------------|--------------------------|
| Четка за рисуване      | 10-20%                   |
| Валяк                  | 10-20%                   |
| Безвъздушен пистолет   | 5-20%                    |
| Пистолет за аерограф   | 10-30%                   |
| Турбо с ниско налягане | 10-30%                   |

## СИСТЕМА

Процедури в зависимост от вида на повърхността

|                                                       | Първо | Междино ниво                          | Завършек                    |
|-------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Държач за калъп</b>                                |       |                                       |                             |
| Фунгицид МАКС                                         |       | Количество разредена почва + фунгицид | Количество Почва + фунгицид |
| Фунгицид за половно предавани болести                 |       | Количество разредена почва + фунгицид | Количество Почва + фунгицид |
| <b>Стари картини в лошо състояние</b>                 |       |                                       |                             |
| MAX Remove+ Разредено количество замърсявания         |       | Количество земя                       | Количество земя             |
| Стандартно избърсване + количество разредена мръсотия |       |                                       | Количество земя             |
| <b>Стара картина в добро състояние</b>                |       |                                       |                             |
| Максимално количество разреждени почви                |       | Количество земя                       | Количество земя             |
| Стандартно количество разредена почва                 |       |                                       | Количество земя             |
| <b>Асфалт</b>                                         |       |                                       |                             |
| Максимално количество разреждени почви                |       | Количество земя                       | Количество земя             |
| Стандартно количество разредена почва                 |       |                                       | Количество земя             |
| <b>Зидарски разтвор</b>                               |       |                                       |                             |
| Максимално количество разреждени почви                |       | Количество земя                       | Количество земя             |
| Стандартно количество разредена почва                 |       |                                       | Количество земя             |

## СИГУРНОСТ

Не яжте, не пийте и не пушете по време на приложение. В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с чиста вода.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Не изхвърляйте в кошчето за боклук. Съхранявайте на сухо и покрито място при температура между 5 и 35°C.

За допълнителна информация, моля, вижте информационния лист за безопасност на продукта.

682100

Дата на изписване

01-12-2010

Версия

8 28.11.2019

## АКРИЛНА БОЯ ЗА ПОДОВЕ, ЦИМЕНТ, БЕТОН



### ЗАБЕЛЕЖКА

Максимално препоръчително време за съхранение: 24 месеца от датата на производство, в оригиналната, добре затворена опаковка, съхранявано на закрито и при температура между 5° и 35°C.

Предоставената тук информация се основава на нашите текущи познания, лабораторни тестове и отчита практическата употреба при специфични обстоятелства. Тъй като е невъзможно да се установи адекватно описание на боята за всяко естество и състояние на основите, не можем да гарантираме абсолютна възпроизводимост при всяка конкретна употреба.

### ОПАКОВКА

4 литра, 12 литра