

681929

МОНТО ЕКОНАТУРА



Дата на изписване

04-01-2021

Версия

3 26.04.2021



СЕМЕЙСТВО ЗА СТЕНИ И ТАВАНИ

ТИП

МАТ

ОПИСАНИЕ

Екологична, устойчива и сертифицирана матова боя с европейска екоетикетка за вътрешни стени и тавани. Превъзходно качество благодарение на високата миеща се способност, покривност и производителност. Произвежда минимални емисии и е безвредна за здравето и околната среда. Не генерира неприятни миризми.

приложение

вътре

Стени и тавани
Циментов разтворБетон
Тухлаи така
Gotelé (текстурирана/напръскана боя)

Гипсокартон: PYL, PAL...

ИМОТ



- Монослой

- Ниво на гланц: матово (съгласно стандарт UNE-EN 13300, при 85° отражение <10)

- Миеща се: Клас 2 (съгласно стандарт UNE-EN 13300) - Отговаря на екологичните критерии, посочени в Решението на Европейската комисия за присъждане на екомаркировка на Общността за бои и лакове. интериор

- Перфектно покритие

- Сухо покритие от 98%, за покритие от 9 м²/л, съгласно тестове по ISO 6504-3, проведени от външна лаборатория. (Това покритие може да варира в зависимост от основата, разрежданията и цветовете.)

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Цветова справка	КОЛИЧЕСТВО БЯЛА ЕКОНАТУРА
Завършек	Сдвояване
Специфично тегло	1,52± 0,05 кг/л
Гу	75 +/- 10 ПО
Твърди вещества по обем	41± 1
Твърди вещества по тегло	62± 1
ЛОС	Как. а/ВА 75/30 (2007/2010): 0,06 г/л
Приблизителен добив на слой	9 м ² /л
Сухо докосване	(20°C относителна влажност: 60%): 1 час
пребоядисвам	(20°C относителна влажност: 60%): 3-4 часа
цветове	Бяло и цветове.

ПОДГОТОВКА НА ПОДКРЕПАТА

Нови основи

Циментови и бетонни разтвори: 1.

Извакайте до пълно втвърдяване (мин. 30 дни).

2. Почистете евентуални ефлоресценции с абразивен препарат за бластиране.

3. Неутрализирайте алкални повърхности.

681929

МОНТО ЕКОНАТУРА

Дата на изписване

04-01-2021

Версия

3 26.04.2021



4. Върху полирани повърхности: шлайфайте, за да отворите порите.
5. Почистете опората от чужди предмети.
6. Фиксирайте подвижните опори с фиксираща емулсия или Fijamont.
7. Запълнете дефектите в опората (вижте семейство 6)

Гипс,
тухла, мазилка: 1. Изчакайте да изсъхне напълно (максимална влажност 20%).

2. Почистете опората от чужди предмети.
3. Почистете евентуални ефлоресценции с абразивен препарат за бластиране.
4. Регулирайте абсорбцията на основата с уплътнител, фиксатор или разреден слой от същия продукт. 5. Върху полирани повърхности: шлайфайте, за да отворите порите.
6. Фиксирайте ронливите основи с фиксираща емулсия или Fijamont.
7. Запълнете дефектите в опората (вижте семейство 6)

Разделяне на PYL: 1.

Извършете общо шлайфане на фугите и зоните за закрепване на фугиращата смес.

2. След това почистете основата, за да се уверите, че е без прах, мазнини и други замърсители.
3. За приложение върху цветни плочи, склонни към образуване на петна, нанесете Montoplac Stain Sealer.

Възстановяване и поддръжка 1. Премахване

Напълно отстранете старата боя в лошо състояние или със слабо прилепване.

2. Гланцовите повърхности трябва да бъдат матирани, за да се осигури добро сцепление.
3. Боядисаните основи трябва да се проверят за здравина и адхезия, да се диагностицира тяхното естество, за да се избегнат евентуални несъвместимости, а прахът и замърсяванията трябва да се отстранят преди повторно боядисване.
4. Запълнете дефектите в опората с гипс (Plasmont).
5. Стени с мухъл, предварително третирайте с Montolimp.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Съвети за приложение - Разклатете

продукта до пълна хомогенизация.

- Разрежете продукта според порьозността и състоянието на основата в първия слой.
- Завършете с един или повече леко разредени слоеве, докато повърхността е напълно покрита.

Не нанасяйте продукта при температури под 5°C или върху повърхности, изложени на силна слънчева светлина.

- Не перете, докато не изминат 24 дни.

- Почиствайте инструментите с вода веднага след употреба.

- За безвъздушно пръскане използвайте дюзи с диаметър на отвора от 15 до 23 инча, налягане 150 бара.

Разтворител за разреждане и почистване

Вода

Метод на приложение	Индикативно разреждане
Четка	0-5%
Валяк	0-5%
Безвъздушен пистолет	10-30%
Пистолет за смесване на въздух	10-30%

СИСТЕМА

Процеси по тип медия

	Грунд	Междино ниво	Завършек
Стари боядисани интериорни елементи, в добро състояние			
МАКСИМАЛЕН			
Разредена Econatura, монтирана стандартно		Монто Еконатура Разреден	
Стари боядисани интериорни работи в лошо състояние			
МАХ Препарат за премахване и фиксация		Той основава Econatura	Той основава Econatura
Премахване на ППБ + разредено количество Еконатура		Той основава Econatura	
Странична нота			

681929

МОНТО ЕКОНАТУРА



Дата на изписване

04-01-2021

Версия

3 26.04.2021

MAX лак за коса

Той основава Econatura

Той основава Econatura

Разредена Econatura, монтирана стандартно

Той основава Econatura

PYL разделяне

MAX Montó Econatura Разреден

Той основава Econatura

Той основава Econatura

Разредена Econatura, монтирана стандартно

Той основава Econatura

СИГУРНОСТ

Не яжте, не пийте и не пушете по време на приложение. В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с чиста вода.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Не изхвърляйте в канализацията. Съхранявайте на сухо и покрито място при температури между 5 и 35°C. За допълнителна информация, моля, вижте информационния лист за безопасност на продукта.

ЗАБЕЛЕЖКА

Максимално препоръчително време за съхранение: 24 месеца от датата на производство, в оригинална опаковка, добре затворена, покрита и при температура между 5° и 35° C.

Представените тук данни се основават на нашите текущи познания, лабораторни тестове и практическо приложение при специфични обстоятелства, използвайки обективни преценки. Поради невъзможността да се установи адекватно описание за всеки вид и състояние на различните фонове, които ще бъдат боядисвани, не можем да гарантираме пълна възпроизводимост за всяка конкретна употреба.

ФОРМАТИ

4 литра