

501970

Дата на регистрация

12-04-2017

Версия

5 - 19/06/2024

БОЯДИСАЙ С ВИДА НА ДЪРВО ЗА ДЪРВО, ПЛАСТМАСА И МЕТАЛ

MONTÓ
bricolovers

ТИП

БОЯ

ЛИНИЯ

СИНТЕТИЧЕН МЕТАЛ-ДЪРВО

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Боя с високо съдържание на твърди частици и антикорозионни свойства. Препоръчва се за употреба в алкидни системи върху стомана, дърво или зидария. За да подчертаете добре дървесните шарки, използвайте широки четки, подходящи за повърхността, която ще се боядисва. Шарките ще бъдат по-добре дефинирани, ако дължината на четките е неравномерна.

ИЗПОЛЗВАНЕ

Екстериор/Интериор

Масивна дървесина и фурнир

Метал (след нанасяне на грунд)

За приложение върху поцинковано желязо, консултирайте се с техническия отдел.

ИМОТИ

Лесно нанасяне с четка

Висока устойчивост

Образува защитен слой
изравняване

Силна устойчивост на атмосферни фактори

Съдържа микронизирани пигменти с UV защита

Позволява различни декоративни ефекти в зависимост от метода на нанасяне

Изобщо не се пука.

Не образува мехури

Позволява пропускливост на водни пари

Без мирис след изсъхване

Антиръждови свойства

Лесно приложение

Висока покривна способност

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Референтен цвят ЛАК С ЕФЕКТ НА МАХАГОНОВО ДЪРВО

Завършек САТЕН

Специфично тегло 1,14± 0,05 кг/л

Вискозитет 10 +/- 3 ПО

Твърди вещества по обем 52± 1

Твърди вещества по тегло 67± 1

комункация Как, и/ BD 600/ 500 (2007/ 2010): 410,85 г/л

Процент на покритие 8-12 м²/л

Сух на допир (20° С относителна влажност: 60%): 6-8 часа

Изсъхване за повторно нанасяне (20° С относителна влажност: 60%): 24 часа

цветове Дъб, Орех.

Класификация AFNOR: NFT. 36005 Семейство I Клас 4а

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

501970

Дата на регистрация

12-04-2017

Версия

5 - 19/06/2024

БОЯДИСВАЙ С АСПЕКТ ДЪРВЕНИ



Нови повърхности

Нова дървесина:

Основата трябва да е без чужди продукти и/или остатъци.

Приложението се извършва върху дървесина със съдържание на влага под 20%.

Нанасянето се извършва върху здрава, добре обезмаслена дървесина, почистена от прах и примеси.

Шлайфайте и отстранете остатъците от лепило от фугите и всички дефекти, възникнали в резултат на обработката.

Ако дървото показва признаци на стареене, то трябва да се шлайфа, грундира и почисти от прах чрез четкане или други механични средства.

В този случай най-подходящият грунд е Selladora Sellalux.

Желязо и производни:

За да се защити основата преди декорация, тя трябва да се обработи с подходящ грунд (семество б), съгласно спецификациите в техническия лист.

За декорация, основата трябва да е без чужди продукти и/или остатъци, добре обезмаслена и без сух прах. Ако показва признаци на окисляване, ръждата трябва да се отстрани с четкане или други механични средства. Може да се използва и Oxifin (вижте списъка с автори).

Работи (мазилка, цимент и производни):

Тези опори трябва да се третират рутинно, като се премахва селитра, излишна влага и ефлоресценция.

Премахване на чужди продукти и/или остатъци.

След изсъхване, нанесете слой Sellalux Primer.

Реставрация и поддръжка

Лакирано или боядисано дърво:

- Ако са лакирани с цвят Montoxyl (код 1300): отстранете чужди продукти, отстранете слабо залепващите участъци или повредено, шлайфайте леко, отстранете шлайфация прах и го третирайте като ново дърво.

Ако са били лакирани, те се отстраняват чрез отстраняване с Universal Quitamont (код 3510) или механично. третирайте го като ново дърво.

Ако са били емайлирани със синтетичен емайл (Montosintétic (код 2020, код 2024), Salt Marsh (код 2010, код 2014), Luxatín (код 2028) или подобен), пората се отваря чрез шлайфане, получените прах се отстранява и се третира като нова дървесина.

Емайлирано желязо и неговите производни:

Върху бои в добро състояние: шлайфайте, за да отворите порите, като проверите дали адхезията е перфектна.

Върху повредени бои: отстранете механично или химично и третирайте като нова основа.

Бележки за приложението

Разбъркайте продукта до пълна хомогенизация.

Нанесете съгласно правилата, посочени в приложеното изображение за приложение. В случай

на нова дървесина, нанесете предварително Anticarcomas Klearxyl Di (код 501377), ако желаете превантивна защита срещу гъбички или бактерии.

Не прилагайте продукта при екстремни температури или върху повърхности, изложени на силна слънчева светлина.

Поддържайте добри условия за вентилация по време на сушене.

Не прилагайте продукта при относителна влажност по-висока от 80%.

Нанесете щедър слой и използвайте четката, за да го разнесете равномерно.

За да се подчертаят по-добре разликите между дървесните влакна, се препоръчва космите на четката да се подрязват неравномерно на различна дължина.

Отлични резултати могат да се постигнат и с помощта на специалния блок за имитиране на дървесна текстура.

Изберете ширината на четката според повърхността, която ще боядисвате. Колкото по-широка е четката, толкова по-добър ще бъде ефектът.

Преди да започнете работа, решете посоката, в която искате да вървят дървесните шарки, и нанесете продукта с едно или две движения. За да избегнете ивици, нанасяйте с непрекъснато, вълнообразно движение.

Периодът за корекция е 10-15 минути, в зависимост от температурата.

Не се препоръчва използването на валяци за създаване на този ефект, но може да се наложи нанасянето на първия слой с валяк за подготовка на определени повърхности, а вторият слой да се нанесе с четка.

Разтворител за разреждане и почистване

Разтворител 1401

Начин на употреба

Плоска четка

Приблизително разреждане

0-5%

MONTÓ
bricolovers

Процедури в зависимост от вида на повърхността

Първо	Междинно ниво	Завършек
Метал		
МАКС		
STD Impriepox M10, Impripol, Impr. Антиоксиданти, Минио Бланко, Монтопример	Impriepox M10, Impripol, Impr. Антиоксиданти, Минио бланко, Монтопример	Емайл с имитация на дърво
Дърво		
МАХ Антикарциномни Клеарксил Ди (Биоцид)	Selladora Sellalux или Selladora Acqua БЛАНКА	Емайл с имитация на дърво
ППБ	Selladora Sellalux или Selladora Acqua БЛАНКА	Емайл с имитация на дърво
Работа на закрито / на открито		
МАКС		
STD Selladora Sellalux или Selladora Acqua БЛАНКА	Selladora Sellalux или Selladora Acqua БЛАНКА	Емайл с имитация на дърво

Не яжте, не пийте и не пушете по време на приложение. В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с чиста вода. Пазете далеч от деца. Не изхвърляйте в канализацията. Съхранявайте на сухо място, защитено от атмосферни влияния, при температура между 5 и 35°C. За повече информация вижте информационния лист за безопасност на продукта.

ЗАБЕЛЕЖКА

Максимално препоръчително време за съхранение: 24 месеца от датата на производство, в оригинална, добре затворена опаковка, съхранявано на закрито, при 35°C.

Представената тук информация се основава на нашите настоящи познания, лабораторни тестове и практическо приложение при специфични условия. Тъй като е невъзможно да се установи адекватно описание за всеки вид и състояние на повърхностите, които ще се боядисват, не можем да гарантираме абсолютно възпроизвеждане на резултатите при всяка конкретна употреба.

ОПАКОВКА

0.5 л