



ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ С ИНФОРМАЦИИ

mibenco® течен каучуков спрей

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

mibenco® течен каучуков спрей е многофункционално, отстраняемо, еднокомпонентно каучуково покритие, което може лесно да се нанася чрез пръскане.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

- Разглобяем
- Защитава и покрива
- Осигурява адхезия
- Ремонт и обновяване
- Печат
- Противоплъзгащо
- Устойчив на износване
- Издръжлив
- Устойчив на UV лъчи и атмосферни влияния
- Устойчив на автомивка
- Устойчив на измиване под налягане
- Не става крехък
- След изсъхване става трайно еластичен и без мирис
- Без силикон, сяра и хлор

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Моторни превозни средства
- Индустриални зони
- Моделиране/довършителни работи по модели (метал, дърво, пластмаса, стъкло, камък, платове)
- Занаяти и хобита

МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Почистете повърхността, така че да е суха, чиста и без вещества, които могат да попречат на адхезията.

За почистване препоръчваме NANOMAX BIOCLEANER. Всички части, които не могат да бъдат напръскани, трябва да бъдат покрити с лепяща лента.

Преди пръскане, разклатете добре флакона със спрей за около 30 секунди. Трябва да чуete как топчето вътре се движи по дъното на флакона. Пръскайте от разстояние 15–20 см равномерно, с кръстосано движение.

За да осигурите лесно отстраняване, препоръчваме нанасянето на минимум 4–6 слоя. Оставете всеки слой да изсъхне на въздух за 8–10 минути. Оптималната температура за нанасяне е 21–23 °C.

Съвети за използване на спрей за текстура на течен каучук

Дефектите в гуменото покритие могат да бъдат поправени чрез напръскване на допълнителен материал върху засегнатата зона.

След пръскане изчакайте 2 седмици, преди да използвате водоструйка или да отидете на автомивка.



Подробности за спрея за текстура на течния каучук

Течният каучук mibenco® SPRAY залепва към метал, дърво, пластмаси, текстил, стъкло, камък и много други. Устойчив е на киселини, соли, масла, основи и много други. Цялата предоставена информация е само препоръка, базирана на нашия опит и следователно не е правно обвързваща. Необходими са предварителни тестове.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

• Дебелина на слоя	приблизително 20 µm / слой
• Сушене на прах при 20°C	след около 8-10 минути
• Готов за работа/залепване	след приблизително 1 час, в зависимост от дебелината на слоя
• Готов за монтаж	след приблизително 12 часа
• Температурна устойчивост	от -40 °C до +160 °C
• Стабилност на озона	Да
• Плътност	0,89 г/мл
• Разширяемост	до 500%

ДОБИВ

Приблизително 0,5 м² с дебелина на сухия филм от приблизително 120 µm на пръскане, в зависимост от структурата на повърхността и количеството на напръскания слой.

ЦВЯТ

ПРОЗРАЧЕН, МАТОВ

ОПАКОВКА

400 мл

СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ

- Съхранение при +20°C: неотворено, срок на годност 2 години
- Използвайте отворената опаковка в рамките на 6 месеца
- Съхранявайте на сухо място и предпазвайте от пряка слънчева светлина.

ЗАБЕЛЕЖКА

Предоставената информация е вярна към момента на написване на този технически информационен лист. Всички данни са внимателно подбрани и са само препоръка, базирана на нашия опит. Информацията за приложение не е правно обвързваща и може да бъде променена. Винаги са необходими предварителни тестове, за да се провери пригодността на продукта за предвиденото приложение. Приложението и обработката са извън нашия контрол и следователно цялата отговорност е на потребителя. Следователно, mibenco®



GmbH не носи никаква отговорност. Информационните листове за безопасност и предупрежденията върху опаковката трябва да се спазват. Запазваме си правото на промени и актуализиране. информация без допълнително уведомление или отговорност.

Контакт

mibenco® gmbh

Am Sportplatz 5

63791 Karlstein am Main

ГЕРМАНИЯ

Телефон: +49 (0)6188 9575-20

Факс: +49 (0)6188 9575-40

Имейл: info@mibenco.com

Уебсайт: www.mibenco.com

Магазин: www.mibencoshop.com