

SurfaPaint™ масло за палуба

Проникващо масло за защита и подхранване на дървени повърхности.

Описание на продукта

SurfaPaint™ Deck Oil е стабилизирана формула със защитна връзка, идеална за дървени повърхности, осигурява отлична защита срещу UV лъчи. Формулата му подхранва и защитава дървото, възстановявайки го естествени масла, загубени поради атмосферни влияния. Прониква в дървото, оставяйки мокър вид, което е по-дълготрайно от други конвенционални масла. Създава защитена и лесна за почистване повърхност.

Препоръчителна употреба

Идеален за дървени повърхности като тераси, градински мебели, перголи, огради и порти, осигуряващ отлична UV защита, естествен завършек и висока устойчивост на износване. Подходящ за всякакви вид твърда дървесина, за вътрешни или външни повърхности. Подходящ е за дървесина с високи свойства на свиване и разширяване.

ПРЕДИМСТВА

- ☆ Подходящ за всякакъв вид твърда дървесина, идеален за дървесина с високо свиване и
- ☆ разширение. Подхранва дървесината и възстановява естествените ѝ масла.
- ☆ Запазва сянката на дървото непроменена, подчертавайки външния му вид.
- ☆ Осигурява отлична защита срещу UV лъчи.
- ☆ Устойчивост на вода и петна от масло.

НаноФос СА

PO Box 519, Scientific & Technical Park La Vrio, 1st km. La Vrio - Athens Ave

., 19500 До различни , гръцки

Т. (+30) 22920 69312 | Ф. (+30) 22920 69303 | Имейл : info@nanophos.com | W. www.Nanophos.com

Surfa Paint™ масло за палуба**Проникващо масло за защита и подхранване
на дървени повърхности.****Технически спецификации**

Тип	So lve nt-b a se de pting масло
Външен вид / Цвят	транспарант
Вискозитет	15 сек. при 25°C
Плътност (EN ISO 2811-1)	1,1 ± 0,5 g/ cm ³
ЛОС (летливи органични съединения)	560 г/л
Thinne r/ Cle a ne r	Разредител NanoPhos B
Съотношение на смесване	Не е необходимо / готово за употреба
Съдържание на твърди вещества (% v/v)	30 ± 3%
Време за сухо на допир h	1 час @ 20°C
Време за съхнене при стайна температура	3 часа при 20°C
Пълно втвърдяване	24 часа при 20°C
Мин. Отгряване Inter rva l	7h @ 20oC
Температура на възпламеняване	> 60 °C
Относителна влажност на основата	< 10
Относителна влажност на околната среда	< 80
Температура на приложение	От 5 °C до 35 °C
Устойчивост на вода и абразия	Много добра

1ЛОС (Летливи органични съединения): Максимална гранична стойност за съдържание на ЛОС в ЕС (Директива 2004/42/ЕО) на продукта в готово за употреба състояние (Категория A/f „Минимални строителни байцове за дърво за вътрешни и външни помещения“, Тип SB): 700 г/л (2010). Максималното съдържание на ЛОС в този продукт е 580 г/л.

Времето за съхнене до следващо нанасяне се удължава при ниски температури и висока влажност.

Повърхностно приложение

Всички повърхности трябва да бъдат чисти, сухи и без прах, масло, мазнини и ронливи остатъци. В горещи и сухи условия, повърхностите трябва леко да се напръскат с вода преди нанасяне. Нанесете само след като от дървената повърхност са отстранени лакове, бои, хидроизолационни продукти и др. с подходяща шкурка, докато здравата, гола дървесина стане видима. За шлайфана дървесина, Шлайфайте леко с шкурка. Проверете дали повърхността е готова за нанасяне, като я напръскате с вода. Ако по повърхността останат водни капчици, е необходима допълнителна подготовка с шкурка, а ако водата проникне в дървото, тогава повърхността е готова за нанасяне.

Инструкции за приложение

Разклатете добре преди употреба и по време на нанасяне. Нанесете един или два слоя с помощта на четка или валик, като втриете добре маслото в дървото, следвайки посоката на влакната, и поддържате влажен ръб, като работите обратно върху вече омаслената зона, докато е още мокра. Отстранете излишното количество продукт, ако е приложимо. Втори слой

SurfaPaint™ масло за палуба

Проникващо масло за защита и подхранване на дървени повърхности.

може да се нанесе след изсъхване на първия слой. Необходима е добра вентилация, за да се осигури правилно изсъхване. Неблагоприятните метеорологични условия по време или след нанасяне на продукта могат да повлияят на свойствата на защитното покритие. Всички инструменти и оборудване трябва да бъдат почистени веднага след употреба с разрежител NanoPhos Thinner B.

Процент на покритие

12-15 м²/л, в зависимост от абсорбцията на повърхността за нанасяне.

Съхранение

Съхранявайте в оригиналната, затворена опаковка, на добре проветриво място, при температура между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и замръзване, в продължение на 24 месеца. Неблагоприятните условия на съхранение могат да повлияят на качеството на продукта.

Здраве и безопасност

Прочетете етикета на продукта преди употреба. Информационният лист за безопасност е наличен на уебсайта на NanoPhos: www.NanoPhos.com или при поискване, като се свържете с NanoPhos по имейл на info@NanoPhos.com или по телефона на (+30) 2292069312.

пакет

1л метален контейнер
Метален контейнер 2,5 литра
Метален контейнер от 5 литра

Отказ от отговорност: Препоръките в Информационния лист за употреба на продуктите на NanoPhos се основават на нашите научни познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Предоставената информация следва да се счита за индикативна и подлежи на постоянен преглед, в зависимост от конкретните условия и всяко практическо приложение. Пригодността на продукта трябва да се проверява във всеки отделен случай за конкретната употреба и крайният потребител носи пълна и изключителна отговорност за всички странични ефекти, които могат да възникнат от неправилна употреба на продукта. Това издание на този информационен лист автоматично анулира всяко предишно издание, свързано със същия продукт. За повече информация, моля, свържете се с NanoPhos на info@NanoPhos.com.

Логото SurfaPaint™ е регистрирана търговска марка на NanoPhos SA

НаноФос СА

Пощенска кутия 519, Научно-технически парк Лаврио, 1-ви км от Лаврио - бул. „Атина“, 19500 Лаврио, Гърция

Т. (+30) 22920 69312 | Ф. (+30) 22920 69303 | Имейл: info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com