

682177

Дата на изписване

17.10.2019 ПЪТ

Версия

8 12.02.2021 г.

КОЛИЧЕСТВО ЗАЩИТЕН ЛАК



СЕМЕЙНИ ТРЕТИРАНИЯ ЗА ПОЧВА И МЕТАЛ

ЛИНИЯ

АКРИЛНА ВОДА

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

Гланцов акрилен лак за нанасяне върху подова боя, с висока механична и химическа устойчивост. Предназначен за употреба в гаражи. Перфектния лак, ако искате да подсилите пода, тъй като предотвратява залепването на мръсотия. Лесен за нанасяне, устойчив на следи от токчета или колела и лесен за почистване.

приложение

На закрито/На открито

Пребоядисване, защита и подобряване на устойчивостта на вече боядисани с еднокомпонентни системи основи

ИМОТ

- Отлична твърдост и механична якост.
- Еднокомпонентен продукт на водна основа - Гланцово покритие
- Бързосъхнещо с отлично отворено време - Отлична устойчивост на слепване, лесно почистване - Висока химическа устойчивост - Отлична устойчивост на следи от пети и колела.
- Лесен за нанасяне

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Цветова справка	КОЛИЧЕСТВО ЗАЩИТЕН ЛАК ЗА ДЖАНТИ
Завършек	Светещ
Специфично тегло	0,97± 0,05 кг/л
Гу	55 +/- 10 SG
Твърди вещества по обем	28± 1
Твърди вещества по тегло	30± 1
ЛОС	Как. i/BA 140/140 (2007/2010): 102,81 г/л 10-12 м²/л
Приблизителен добив на слой	
Сухо докосване	30-90 минути (20°C RH 60%) 24
пребоядисвам	часа
цветове	Прозрачен

ПОДГОТОВКА НА ПОДКРЕПАТА

Нови подпори

Продукт за защита на основи, боядисани с еднокомпонентни системи, подобряващ тяхната устойчивост.

Възстановяване и поддръжка

1. Почистете опората от прах, мръсотия и др.
2. Ако основата има нацърбени или слабо залепващи участъци, тя трябва да се почисти чрез механични методи (шлайфгане, остъргане и др.).
3. Възстановете с почви съгласно спецификациите в Техническия лист с данни.
4. Нанасяне на защитен лак за защита и подобрена издръжливост.

682177

Дата на изписване

17.10.2019 Версия

DRUM

8 02/12/2021

КОЛИЧЕСТВО ЗАЩИТЕН ЛАК



ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Съвети за приложение

- Разбъркайте продукта до пълна хомогенизация.
- Нанасяйте върху чисти и сухи повърхности.
- Не прилагайте продукта при екстремни температури или върху повърхности, изложени на силна слънчева светлина.
- Влажност на настилката: максимум 4%, измерена на дълбочина два сантиметра.
- Достъпно за пешеходци 24 часа в денонощието - За движение по пътищата, изчакайте минимум 72 часа.

Разтворител за разреждане и почистване
Вода

Метод на приложение	Индикативно разреждане
Четка	0-15%
Валяк	0-15%
Оръжие	15-30%

СИСТЕМА

Процеси по тип медия

Грунд

Междино ниво

Завършек

Еднокомпонентни подови бои

МАКСИМАЛЕН

Количество защитен лак за ескалатори

Количеството защитен лак за ескалатори

СИГУРНОСТ

Не яжте, не пийте и не пушете по време на приложение. В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с чиста вода.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Не изхвърляйте в канализацията. Съхранявайте на сухо и покрито място при температури между 5 и 35°C. За допълнителна информация, моля, вижте информационния лист за безопасност на продукта.

ЗАБЕЛЕЖКА

Максимално препоръчително време за съхранение: 24 месеца от датата на производство, в оригинална опаковка, добре затворена, покрита и при температура между 5° и 35° C.

Представените тук данни се основават на нашите текущи познания, лабораторни тестове и практическо приложение при специфични обстоятелства, използвайки обективни преценки. Поради невъзможността да се установи адекватно описание за всеки вид и състояние на различните фонове, които ще бъдат боядисвани, не можем да гарантираме пълна възпроизводимост за всяка конкретна употреба.

ФОРМАТИ

4 литра