

501904

Дата на регистрация

07-08-2023

Версия

3 - 13.08.2024 г.

Луксатин Екологичен САТЕН

MONTÓ
profesional


ТИП

Емайли / Тинтометрични системи

ЛИНИЯ

Многоповърхностни акрили

ОПИСАНИЕ

Акрилен емайл на водна основа, модифициран с полиуретан: подобрена адхезия, повишена твърдост и издръжливост.

Многофункционален, предназначен за декорация и защита на различни повърхности.

Идеален за висококачествено лакиране: предлага запечатано, водоустойчиво, напълно миешко се покритие, както и фина, копринена текстура и отлично изравняване. Изключително издръжлив, отличава се с отличен гланц и задържане на цвета на открито, както и с висока устойчивост на петна, драскотини и износване.

Този продукт допринася за сертифицирането по LEED®, BREEAM® и VERDE.

ИЗПОЛЗВАНЕ

Екстериор/Интериор

Метал (стомана, желязо, поцинкована стомана, алуминий и други)

Предварително грундиран метал

Масивна дървесина и фурнир

Общо дърводелство, мебели, врати, тръби, радиатори и други

Универсална употреба: може да се комбинира със същото покритие върху различни повърхности

Повърхности: гипс, цимент, тухла-мазилка, гипсокартон и други

Идеален за висококачествени гладки покрития на стени и тавани

Керамика, фаянс и стъкло

PVC и пластмаса

ИМОТ



Сертификация за безопасност на играчките съгласно стандарт EN 71-3:2013 + A1:2014

Класификация по реакция на огън: B-s1,d0 съгласно стандарт UNE-EN 13501-1

Еврокласове за сертифициране съгласно UNE EN 13501-1:07: B-s1-d0

Висока устойчивост на атмосферни фактори

Пропускливост на течна вода: W3 (максимална непропускливост) съгласно UNE-EN 1062-1

Отговаря на стандарта UNE EN ISO 16474-3 (Методи за облъчване с лабораторни източници на светлина. Част 3: UV флуоресцентни лампи) след 1000 часа

Бързо съхнене, което позволява бързо постигане на висока твърдост и повишена якост

Лесно нанасяне и добра обработваемост, подобно на синтетичните емайли

Пропускливост на водни пари: V2 (много дишаща) съгласно UNE-EN 1062-1

Съдържа добавка против мухъл

501904

Дата на регистрация

07-08-2023

Версия

3 - 13.08.2024 г.

Луксатин Екологичен САТЕН

MONTÓ
profesional


ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Референтен цвят	Луксатин Екологичен сатен бял
Завършек	Сатен
Специфично тегло	1,23± 0,05 кг/л
Вискозитет	35 +/- 5 ПО
Твърди вещества по обем	43± 1
Твърди вещества по тегло	56± 1
комуникация	Как. d/ BA 150/ 130 (2007/ 2010): 34,50 г/л
Приблизителна производителност на слой 13-15 м	² / л
Сух на допир	(20° С относителна влажност: 60%): 30 м
Изсъхване при повторно нанасяне	(20° С относителна влажност: 60%): 2-4 часа
цветове	Бази: White 100, IN и TR Цветова палитра Luxatin. Системи за тониране Montomix и Colora.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Нови повърхности

Гипс, цимент и техните производни:

1. Изчакайте, докато се втвърди напълно.
2. Почистете повърхността от евентуални ефлоресценции и неутрализирайте алкалните повърхности. Покрийте всички дефекти с шпакловка, подходящ.
3. Третирайте повърхности, засегнати от мухъл, с Monto Limpia Moho.
4. Нанесете фиксираща емулсия или Fijamont преди окончателното нанасяне.

Нова дървесина:

1. Нанася се върху дървесина със съдържание на влага под 20%, здрава, добре обезмаслена, без прах и суха.
2. Ако дървото показва признаци на стареене, то трябва да се шлайфа, грундира и почисти от прах чрез четкане или други механични средства.
3. Преди нанасяне, дървото трябва да се грундира със Selladora Sellalux.

Желязо и неговите производни:

1. Нанесете върху добре обезмаслени, без прах и сухи повърхности. Ако има признаци на ръжда, отстранете праха с четка, или други механични средства. Оксифин също е подходящ.
2. Преди нанасяне, третирайте повърхността с антикорозионен грунд Asqua.

Поцинковани метали и леки метали:

Екологичен луксатин CATEN



Поцинковани метали и леки метали: 1. Обезмаслете

старателно повърхността и проверете адхезията.

2. Ако е необходимо, се препоръчва нанасянето на грунд Montoprimer Total Acqua.

PVC и пластмаси: 1. Обезмаслете

старателно повърхността и проверете адхезията.

2. Ако е необходимо, се препоръчва нанасянето на грунд Montoprimer Total Acqua.

Керамика, фаянс и стъкло: 1.

Обезмаслете старателно повърхността и проверете адхезията.

2. Ако е необходимо, се препоръчва нанасянето на грунд Montoprimer Total Acqua.

Възстановяване и поддръжка

Гипс, боядисан цимент и техните производни: Отстранете

всички чужди вещества или области с лоша адхезия. Шлайфайте повърхността

или използвайте други механични методи за отваряне на порите, ако е необходимо.

Третирайте повърхността както при ново строителство.

Лакирано или боядисано дърво:

Ако дървото е лакирано или боядисано, отстранете всички чужди вещества, хлабави или повредени участъци. Шлайфайте леко,

отстранете образувания се прах и третирайте повърхността, сякаш е ново дърво.

Желязо и емайлирани производни:

Почистете повърхността и отстранете всякаква лющеща се или некачествена боя.

Шлайфайте и обезмаслете, за да осигурите оптимална адхезия.

Ако е необходимо, нанесете антикорозионен грунд преди последния слой боя.

1. За бои в добро състояние, леко шлайфайте повърхността, за да отворите порите и проверете дали адхезията е перфектна.

2. Боите в лошо състояние, отстранете ги чрез механични или химични методи и третирайте повърхността като нова.

Поцинковани метали и леки метали:

1. За бои в добро състояние, леко шлайфайте повърхността, за да отворите порите и проверете дали адхезията е перфектна.

2. Боите в лошо състояние, отстранете ги чрез механични или химични методи и третирайте повърхността като нова.

PVC и пластмаси:

1. За бои в добро състояние, леко шлайфайте повърхността, за да отворите порите и проверете дали адхезията е перфектна.

2. Боите в лошо състояние, отстранете ги чрез механични или химични методи и третирайте повърхността като нова.

Керамика, фаянс и стъкло: 1. За

бои в добро състояние, леко шлайфайте повърхността, за да отворите порите и проверете дали адхезията е перфектна.

2. Боите в лошо състояние, отстранете ги чрез механични или химични методи и третирайте повърхността като нова.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

Бележки за приложение:

Хомогенизирайте продукта преди употреба, докато се постигне перфектна консистенция.

Нанесете върху чисти и сухи повърхности, като отстраните замърсяванията със сапун и вода. В случай на силно замърсяване се препоръчва използването на обезмаслител или почистващи препарати.

Следвайте изискванията, посочени в приложената таблица за кандидатстване.

Не нанасяйте продукта при температури под 5°C или върху повърхности, изложени на силна слънчева светлина.

Осигурете добра вентилация по време на сушене.

Не прилагайте продукта, ако относителната влажност надвишава 80%.

Почиствайте инструментите с вода веднага след употреба.

Не прилагайте на открито, ако има непосредствена опасност от дъжд и избягвайте прекомерно влажни дни.

Разтворител за разреждане и почистване: Вода

Как да използвате:	Приблизително разреждане
Четка	0-5%
валяк	0-5%
Безвъздушен пистолет	5-15%
Пистолет за смесване на въздух	5-15%
Пистолет за аерограф	5-20%
Турбо пистолет за	5-15%
ниско налягане	

СИСТЕМА

Процедури в зависимост от вида на повърхността

Грунд	Междинно ниво	ФинФинисаджиш
Поцинкован метал, леки метали, стъкло или керамика		
MAX Montoprimer Total Aqua	Луксатин Екологичен	Луксатин Екологичен
STD Луксатин Екологичен		Луксатин Екологичен
Асфалтова тъкан		
MAX Луксатин Екологичен		Луксатин Екологичен
STD Луксатин Екологичен		Луксатин Екологичен
Дърво		
MAX Montoxyl Fondo, Selladora Sellalux или Acqua Blanca	Луксатин Екологичен	Луксатин Екологичен
STD Луксатин Екологичен		Луксатин Екологичен
Желязо, стомана		
MAX Montoprimer Total Aqua, Монтопример Тотал или Imprimación Anticorrosiva Acqua	Луксатин Екологичен	Луксатин Екологичен
STD Монтопример Тотал Аква, Монтопример Тотал или Imprimación Anticorrosiva Acqua	Луксатин Екологичен	Луксатин Екологичен
Дизайн		
MAX Fijamont, Emulsión Fijadora	Луксатин Екологичен	Луксатин Екологичен
STD Luxatín Екологичен разреден		Луксатин Екологичен

СИГУРНОСТ

Не е яжте, от не не контакт питие и не пушиш В време за приложение.
вътре случай не то С очите, изплакнете много умело в вода очистивам.
А не то при умело в деца.
Не изхвърляне дръжте продукта канализация.
Съхранявайте продукта на сухо място, далеч от атмосферни влияния, вижте при температури между 5 и безопасни 35°C.
За допълнителна информация, информационния лист А на продукта.

ЗАБЕЛЕЖКА

Максимално препоръчително време за съхранение: 24 месеца от датата на производство, в оригинална, добре затворена опаковка, съхранявано на закрито, при температура между 5° и

Представената тук информация се основава на нашите настоящи познания, лабораторни тестове и практическо приложение при специфични условия. Тъй като е невъзможно да се предостави адекватно описание за всеки тип и състояние на повърхностите, за да бъдем специфични.

Боядисани, гарантиращи възможност на всяка а абсолютно в употреба

ОПАКОВКА

0.25 л, 0.75 л, 2.5 л, 4 л